

Asfaltová penetrace - pro penetraci podkladu



Popis materiálu:

Asfaltová penetrace je roztokem ropných břidlic ve speciálně vybraných organických rozpouštědlech.

Vyznačuje se vysokou smáčecí a propustnou schopností a krátkou dobou schnutí. Hotová penetrace se ihned nanáší na podklad, což je velmi praktické a vede ke zvýšení rychlosti prováděných prací.

Oblast použití:

Příprava (ošetření) podkladů před aplikací natavitelných, samolepicích střešních a dalších hydroizolačních materiálů na bázi asfaltů. Penetrace je nezbytná pro zajištění pevného spoje hydroizolačních materiálů s porézními, nerovnými a znečištěnými povrchy

Vlastnosti výrobku:

Parametr	Jednotka	Hodnota
Hmotnostní podíl neprchavých látek	%	min. 45-55
Doba schnutí při 20°C	h	max. 12
Relativní viskozita	s	20-50 ¹ (15-40) ² na viskozimetru B3-246 s průměrem trysky

Způsob použití:

Před aplikací je nezbytné penetraci pečlivě promíchat. Asfaltovou penetraci TECHNOMICOL 01 doporučujeme nanášet na ošetřovaný povrch s pomocí kartáčků nebo štětců. Při tomto způsobu aplikace je penetrace vtírána do povrchu, nasycuje ho a zpevňuje, čímž zajišťuje pevné spojení hydroizolační krycí vrstvy s podkladem. Před nanesením penetrace musí být podklad zbaven prachu, nečistot a mastných skvrn. Pokud je teplota vzduchu nižší než +5°C, je penetrace před aplikací nutné ponechat v místnosti při pokojové teplotě alespoň 24 hodin. Teplota vzduchu při aplikaci nesmí být nižší než -10°C.

Spotřeba:

Spotřeba základního nátěru 0,25 – 0,35 l/m²

1 l na 3,33 m² povrchu.

Skladování:

Skladujte na suchém místě, mimo dosah slunečního záření, při teplotě od -20°C do +30°C.

Zaručená doba skladovatelnosti - 18 měsíců.

Doprava:

Produkty přepravované všemi druhy dopravy v krytých vozidlech v souladu s Pravidly přepravy zboží, které provozují tento typ přepravy.

Balení:

Kovové kbelíky 3l, 10l, 20l.